

防災製品の品質管理等に係る試験成績書

（防火服、防火服表地、活動服及び作業服を除く）


防災協試第 NFI0-25085 号

令和 7 年 8 月 8 日

大阪印刷株式会社 殿

公益財団法人 日本防災協会

理事長 清水 洋 文



令和 7 年 8 月 1 日 付で受付けた試料の試験結果は、下記のとおりですので通知します。

記

試験依頼の目的	使用者又は使用しようとするものが依頼する当該防災製品の性能確認		
防災製品の種類	テント類 シート類 幕類 屋内用		
製品番号			
製造ロット番号	001		
商品名又は銘柄	OTA01		

適合区分	適合	水洗い洗たく	ドライクリーニング
		---	---

試験方法 「防災製品性能試験基準」を適用	備考
-------------------------	----

注 試験成績書を複写したものは、無効とする。

別記様式第 15（その 2）

試 料 明 細 書（防火服、防火服表地、活動服及び作業服を除く）

試 験 成 績 書 番 号	防火協試第	NFIO-25085	号
試料の明細	ポリエステル 100% [防炎加工] インジゴ/昇華転写 (C, M, Y, K, LC, LM) 朱子織 84dtex×167dtex／155×78 120g/m² 1A-32 2B-32 2B-35		

別記様式第 15 (その 3-2)

試験結果表 (木製等ブラインド、テント類、シート類、幕類、非常持出袋、
自動車・オートバイ等のボディカバー、襖紙・障子紙等、祭壇用白布)

試験成績書番号		防災協試第			NFIO-25085		号			
温水浸漬		なし								
45° ミクロバーナー法				45° たるませ法		45° コイル法				
測定項目		残炎時間 (秒)	残じん時間 (秒)	炭化面積 (cm ²)	測定項目		炭化長 (cm)	測定項目		接炎回数 (回)
合格基準		3	5	30	合格基準		20	合格基準		3
試験体No.		以下	以下	以下	試験体No.		以下	試験体No.		以上
1分加熱	1	0	0	10	1			1		4
	2	0	0	0	2			2		3
	3	0	0	0	3			3		4
着炎後	1	*	*	*				4		4
3秒加熱	2	*	*	*				5		4

備考

注 * は、1分(2分)加熱で着炎が認められたが、着炎後3秒(6秒)加熱では着炎がないことを示す